

EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

Eucatex Acrílico Rendimento Extra é uma tinta de alta performance indicada para quem deseja o maior desempenho na aplicação, tanto em áreas externas como internas, aderindo a diferentes superfícies de alvenaria. Apresenta maior consistência e permite uma diluição superior aos produtos convencionais, obtendo maior rendimento, sem perder cobertura e resistência. É uma tinta acrílica com baixíssimo respingamento e de fácil aplicação, alto poder de cobertura, resistência ao mofo e ainda conta com uma coleção exclusiva de cores no acabamento fosco, além do Suave Perfume que é máxima proteção e embelezamento de superfícies de reboco, massa corrida e acrílica, repintura, texturas, concreto, fibrocimento e gesso.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

Aplicação: Pode ser usado rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha.

Cores: Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons misturando as cores entre si. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc) pode apresentar variação de tonalidade.

Observações:

- A) Em determinadas situações, dependendo da luminosidade do ambiente e condição do substrato, produtos semibrilho e acetinados podem revelar defeitos e imperfeições da superfície de forma mais acentuada que outros acabamentos. Isso se deve ao reflexo de luz que é uma característica desses produtos. Nesses casos, recomenda-se a utilização do Eucatex Rendimento Extra, pois entre os acabamentos acrílicos, é o produto ideal para disfarçar pequenos defeitos da superfície, tais como: ondulações e imperfeições do substrato;
- B) Para obter um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo, o mesmo utilizado para aplicação de tinta epóxi;

- C)** Em pinturas ou repinturas, nas quais existam aplicações ou retoques de massas (corrida, acrílica ou gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída a 30% com água somente nos pontos que tiveram as correções de massa;
- D)** Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), não afetando a resistência e durabilidade;
- E)** Evite retoques isolados após a secagem da tinta;
- F)** O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação;
- G)** Em algumas situações, dependendo das condições do ambiente, como tamanho da área, ventilação, umidade do ar e temperatura, o suave perfume poderá levar um período maior do que 24h para dissipar-se.

RENDIMENTO:

Lata 18L – 300 a 500 m²/demão

Galão 3,6L – 60 a 100 m²/demão

DILUIÇÃO (água potável):

80% em todas as demãos

DEMÃOS:

Normalmente de 2 a 3 demãos são suficientes para atingir a cobertura desejada.

SECAGEM:

Ao toque – 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Total: 12 horas

Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.2 em conformidade com a NBR 15079.

Para maiores informações, consulte o CERC
(Central Eucatex de Relacionamento com o cliente)
0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ deste produto
www.eucatex.com.br